

# K-XXXX<sup>1</sup>

## CATALIZADORES PARA POLIURETANO

### Características generales

Ingrediente específico componente, encargado de causar el curado de productos poliuretano.

### Forma de preparación

CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	%
K-2003	Para lacas 2003	50%
K-2010	Para fondos 2010	50%
K-2014 (NA)	Para fondo 2014 y lacas 2019	50%
K-2020	Para fondos 2020, 2020AV	25%
K-2024	Para fondo 2024	50%
K-2030-NA	Para fondos 2030	50%
K-2040	El más reactivo para fondos, 2026	50%
K-2052	Para fondos 2072	100%
K-2053-NA	Para lacas 2053 y 2099	50%
K-2064	Para fondos 2066, 2040, 2086, 2070 y 2072	50%
K-2087	Para lacas 2087	100%
K-2091	Para lacas 2091, 2049 y 2093	50%
K-2276	Para aislante 2296	50%
K-2700	Para fondos 2700 y lacas 2007	25% fondos y 10% lacas

<sup>1</sup> xxxx corresponde al código que identifica al catalizador, generalmente coincidente con el recubrimiento.

### Forma de aplicación

De acuerdo a los porcentajes y productos recomendados para cada caso específico. Su uso en productos diferentes a los señalados debe ser verificado previamente y aprobado de forma expresa por el departamento técnico.

### Notas importantes:

- Como regla general, respete siempre las proporciones entre catalizador y recubrimiento base poliuretano. No altere las proporciones indicadas en la hoja técnica de cada producto específico.
- Estos productos son incompatibles con el agua y la humedad en general. Su aspecto debe ser siempre transparente como prueba de que el producto no ha reaccionado y puede utilizarse sin problemas.
- Otro indicio de un catalizador que comienza a reaccionar con la humedad es un recipiente hinchado.

**Seguridad:** El producto contiene disolvente, por lo que debe manejarse con especial cuidado.

Hay que respetar las instrucciones de la Ficha de Datos de Seguridad que contiene, entre otros, los datos de etiquetado, transporte y almacenaje así como instrucciones de manejo, seguridad del producto y ecología.

Hay que observar las disposiciones vigentes en cada país relativas a la manipulación de disolventes

El producto es inflamable, los envases deben mantenerse alejados de los focos de ignición. Hay que evitar la acumulación de cargas electrostáticas. El producto solo debe procesarse en recintos provistos de instalación eléctrica antideflagrante.

El producto es nocivo para la salud, por lo que hay que evitar el contacto con la piel y los ojos y la inhalación de sus vapores. Recomendamos el uso de gafas y guantes protectores. En caso de ventilación insuficiente hay que trabajar con máscara protectora de las vías respiratorias en las aplicaciones a pistola.

El producto no debe verterse a los desagües/alcantarillado.

Los catalizadores para poliuretanos son muy sensibles a la humedad ambiental. Deben almacenarse en un lugar fresco y tan seco como sea posible, asegurando sobre todo que el envase esté siempre herméticamente cerrado.

Cuando se aplique el producto preparado, utilice siempre una mascarilla con cartuchos útiles de carbón activado para evitar respirar componentes evaporados o pulverizados.

Es importante conservar el recipiente del catalizador bien cerrado para que éste no reaccione con la humedad del ambiente.

En estas condiciones y en un lugar fresco y a la sombra, el catalizador tiene un tiempo de vida de 3 meses.

En caso de presentar cambio en la transparencia del catalizador, no utilizarlo ya que puede afectar las características finales del recubrimiento.

**Nota:**

Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de

**Nota:** Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Prol Gobernador Curiel  
#6300  
Toluquilla  
Tlaquepaque  
Jalisco.  
MEXICO  
Tel. 34782525