

TG-XXXX¹ TINTAS AL SOLVENTE

Características generales

Tintas al solvente de secado rápido, utilizado para el teñido de la madera para ennoblecer el acabado del mueble de interior.

Indicado para todo tipo de madera dada su elevada transparencia, buen poder de igualación, secado rápido y resistencia moderada a la luz.

Se surten en colores básicos y en igualados como Avellana, Nogal y Cherry.

Forma de aplicación

Se puede aplicar directamente sobre la madera o para entonar lacas del tipo nitrocelulósicas y poliuretano.

Forma de preparación

BÁSICOS AL 10%	PTES
TG-BÁSICO	10
SV-108	90

CONCENTRADOS AL 10%	PTES
TG-XXXX-100	10
9696-SN	3
SV-108	87

Notas importantes

- La madera sobre la que se apliquen debe estar siempre limpia y lijada. Los restos de pegamento o las manchas de la madera absorben la tinta de forma diferente, por lo que hay que eliminarlas antes de tinter.
- Estas tintas, al ser de secado rápido, pueden ser repintadas transcurridos pocos minutos. En cualquier caso, antes de repintar la tinta al solvente, hay que asegurarse que la tinta este completamente seca, sin restos de humedad, para evitar blanqueos en el fondo o problemas de secado.
- Se recomienda aplicar siempre manos cruzadas para facilitar a uniformidad del color, teniendo en cuenta que en cada aplicación subiremos la concentración del color de la superficie tintada. También se recomienda no dejar el abanico demasiado estrecho para evitar la formación de ráfagas.
- Cuando por la forma del mueble que se está entintando se corra el riesgo de sobreponer varias capas, diluya en la forma sugerida la tinta para que disminuya el riesgo de zonas de diferente intensidad.

¹ xxxx es el código de cuatro dígitos correspondiente al color específico.

- Se puede repintar con nitro, poliuretanos, poliacrílicos y poliésteres, sin problemas de sangrado, pero el color variará dependiendo del producto que utilicemos en cada caso. En el caso de poliacrílicos y poliésteres se recomienda hacer pruebas de secado, estabilidad y adherencia de los mismos y se tiene que aislar la tinta con dos manos de aislante 2276.
- Con las tintas **TG** conseguimos una gran igualación de color en la superficie entintada, evitando la aparición de puntos más oscuros o manchas debida a diferentes absorciones en distintos puntos de la madera.

Datos técnicos

Secado a 20 °C	5-10 min.
Repintado	A partir de los 15 minutos.

Existe una amplia gama de colores que puede consultarse en nuestro catalogo.

Seguridad y almacenaje

Las condiciones ambientales recomendadas para la aplicación de este producto son:

Temperatura: 15- 25 °C
Humedad relativa: 50-70 %

Evite su almacenaje a temperaturas extremas por debajo de los 5 °C o superiores a los 30 °C o en lugares expuestos directamente a la luz.

Consuma este producto en los 6 meses siguientes a su fabricación.

Adopte las medidas de seguridad establecidas en su empresa para productos base solvente.