

1029-BB LACA NITRO BRILLO

CAMPO DE EMPLEO

Acabado brillante base nitrocelulosa de baja viscosidad para aplicación a pistola. Alto brillo, buen cuerpo y rápido secado. Se recomienda para dar brillo a la madera virgen o previamente sellada.

NORMAS DE APLICACION Y CONSEJOS PRÁCTICOS

Se recomienda aplicar dos manos dejando al menos 15 minutos de secado entre cada mano. El aspecto se verá muy favorecido si el sustrato ha sido sellado previamente. Mezclar 100 partes de 1029-BB con el que se recomiende de SV-101. El uso de thinner regular puede ocasionar blanqueos y falta de brillo según la composición de este. Para garantizar sus propiedades se recomienda utilizar únicamente SV-101. Puede emplearse SV-110 para mejorar aun más la apariencia en la proporción que se desee, incluso además del SV-101 mientras no se diluya demasiado. Evite los altos gramajes. Puede lograr resultados equivalentes asegurando un buen sellado previo. Otra opción es rebajarlo más con solvente. En caso potenciales de alta humedad se recomienda utilizar el SV-112, de un 2 - 5 % según recomiende el técnico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad suministro: 21 a 24 seg. Copa Ford # 4
- % Sólidos: 31 a 37
- Densidad: 0.94 a 0.95 gr./cm³
- Dureza: 150 a 230 s. en Péndulo Perzos
- Brillo para el BB 20° : 86 - 92
BB 60° : 94 - 100

PRECAUCIONES

Durante el secado del producto evitar las corrientes de aire, ya que se secará la superficie de la película con los conocidos problemas de desaireamiento, además de las ondulaciones y falta de extensibilidad. En las cabinas presurizadas, en algunas ocasiones, la entrada de aire está dirigida hacia las piezas a secar, apareciendo los problemas enumerados anteriormente. Se debe controlar esta cuestión.

En lo que respecta a la peligrosidad y toxicidad de este producto, antes de utilizarlo, recomendamos consulten su Ficha de Datos de Seguridad.

Debido a las distintas situaciones de trabajo, todos los datos recogidos en este documento han de adaptarse a las respectivas condiciones de fabricación y manipulación imperantes en el usuario.

ValResa garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Actualización: 01/09/2008

varesa ficha técnica

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Pról. Gobernador Curiel
#6300
Toluquilla
Tlaquepaque
Jalisco.
MEXICO
Tel. 34782525