

1052-HS SELLADOR NITRO ALTOS SÓLIDOS

CAMPO DE EMPLEO

El sellador nitro 1052-HS es un sellador base nitrocelulosa de alta viscosidad y altos sólidos lo que permite sellar todo tipo de maderas tanto a poro abierto como cerrado a tiempos de secado cortos. Además su buen cuerpo y tersura permite en ocasiones utilizarlo como acabado.

NORMAS DE APLICACION Y CONSEJOS PRÁCTICOS

Este sellador puede aplicarse a pistola de gravedad, airmix, airless e incluso muñequedo. Mezcla 100 partes de 1052-HS con 200 a 300 partes de SV-101. Si no se tiene a la mano SV-101 es posible utilizar un thinner estándar de buena calidad. Así mismo se recomienda dar manos de entre 70 a 100 gr. por metro cuadrado. Si desea aplicar varias capas de sellador es posible aplicar el método húmedo sobre húmedo dejando pasar entre 5 a 10 min. Entre manos; o en el método seco aplicando esperando a asentar la superficie y volver a aplicar. De cualquier forma en que desee aplicar evite las manos muy cargadas de material ya que esto retrasará el secado total de la pieza. Cuando las condiciones de humedad y temperatura tiendan a producir un velo o blanqueen al sellador, utilizar el solvente anti-velo SV-110 en una proporción de 5 al 10%.o en condiciones muy extremas utilizar el SV-112 de 2 - 3 % según se recomiende.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad suministro: 19000 a 25000 cps
- % Sólidos: 38 a 42
- Densidad: 0.95 a 0.98 gr./cm³
- Dureza: 100 - 150 s. en Persoz

PRECAUCIONES

Se recomienda su almacenamiento a una temperatura entre 5 y 35 °C, evitando la exposición directa de los envases al sol.

Caducidad: Recomendada 6 meses. Máximo 12 meses

En lo que respecta a la peligrosidad y toxicidad de este producto, antes de utilizarlo, recomendamos consulten su Ficha de Datos de Seguridad.

Debido a las distintas situaciones de trabajo, todos los datos recogidos en este documento han de adaptarse a las respectivas condiciones de fabricación y manipulación imperantes en el usuario.

ValResa garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro

Actualización: 01/09/2008

varesa ficha técnica

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exige a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Prol Gobernador Curiel
#6300
Toluquilla
Tlaquepaque
Jalisco.
MEXICO
Tel. 34782525