

1097- MP LACAS ACRÍLICA

CAMPO DE EMPLEO

Es una laca acrílica de excelente secado, alta tersura y no amarillante. Recomendada para aplicaciones sobre selladores acrílicos o fondos poliuretanos no amarillantes. Su buena aplicación y magnífico desempeño hacen de esta laca ideal para excelentes acabados

NORMAS DE APLICACION Y CONSEJOS PRÁCTICOS

Aunque la viscosidad esta al uso, para pequeños ajustes adicionales se puede utilizar SV-110 al 5 - 10% según se recomienda.

Después del sellador (preferentemente no amarillante), se cubre con una o dos manos, húmedo sobre húmedo ó si desea dar un poco mas de tiempo y aplicar la segunda mano asentar primeramente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad suministro: 19 a 21 s. Copa Ford # 4
- % Sólidos: 24 a 25
- Densidad: 0.91 a 0.925 gr./cm³
- Dureza: 160 - 200
- Brillo para MP 60°: 5 - 10

PRECAUCIONES

Durante el secado del producto evitar las corrientes de aire, ya que se secará la superficie de la película con los conocidos problemas de desaireamiento, además de las ondulaciones y falta de extensibilidad. En las cabinas presurizadas, en algunas ocasiones, la entrada de aire está dirigida hacia las piezas a secar, apareciendo los problemas enumerados anteriormente. Se debe controlar esta cuestión.

En lo que respecta a la peligrosidad y toxicidad de este producto, antes de utilizarlo, recomendamos consulten su Ficha de Datos de Seguridad.

Debido a las distintas situaciones de trabajo, todos los datos recogidos en este documento han de adaptarse a las respectivas condiciones de fabricación y manipulación imperantes en el usuario.

ValResa garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Actualización: 01/09/2008

varesa
ficha técnica

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Prol Gobernador Curiel
#6300
Toluquilla
Tlaquepaque
Jalisco.
MEXICO
Tel. 34782525