

5455/XXXX

RESANE NITRO PIGMENTADO

CAMPO DE EMPLEO

Resane pigmentado base nitrocelulosa, para aplicarse sobre cualquier sustrato y para detallar cualquier imperfección que se presente en la madera.

NORMAS DE APLICACION Y CONSEJOS PRÁCTICOS

Se aplica directamente (no requiere dilución).

Para aplicar sobre cantos e imperfecciones del sustrato.

Con el paso del tiempo la viscosidad puede aumentar, para resolverlo agregar de 1 a 2 % de SV-101 y homogeneizar, también se puede agregar un thinner de buena calidad para la dilución.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad de suministro: 200,000 - 260,000 Cps.
- Densidad: 1.4 a 1.5 gr/cm³
- % Sólidos: 64 a 72

PRECAUCIONES

Durante el secado del producto evitar las corrientes de aire , ya que se secará la superficie de la película con los conocidos problemas de desaireamiento , además de las ondulaciones y falta de extensibilidad. En las cabinas presurizadas, en algunas ocasiones, la entrada de aire está dirigida hacia las piezas a secar, apareciendo los problemas enumerados anteriormente. Se debe controlar esta cuestión.

En lo que respecta a la peligrosidad y toxicidad de este producto, antes de utilizarlo, recomendamos consulten su Ficha de Datos de Seguridad.

Debido a las distintas situaciones de trabajo, todos los datos recogidos en este documento han de adaptarse a las respectivas condiciones de fabricación y manipulación imperantes en el usuario.

ValResa garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Actualización: 01/09/2008

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Pról. Gobernador Curiel
#6300
Toluquilla
Tlaquepaque
Jalisco.
MEXICO
Tel. 34782525