

2010/XXXX1

FONDO POLIURETANO PIGMENTADO

CAMPO DE EMPLEO

Fondo base poliuretano pigmentado a dos componentes para aplicarse a pistola sobre madera y derivados.

De muy rápido secado y fácil de lijado, muy buen poder cubriente y buen rendimiento.

Para sellar madera en dos ó más manos, recomendándose lijar después de cada mano.

NORMAS DE APLICACION Y CONSEJOS PRÁCTICOS

Se aplica en dos ó más manos, recomendándose lijar después de cada mano.

No prepare mezclas para más de una hora.

No varíe la proporción de catalizador.

No utilice catalizadores de secado rápido tales como el K-2064 porque la mezcla podría cortarse.

No utilizar este fondo si se va a aplicar laca transparente encima y se requiere alta resistencia al amarillamiento.

No utilice con catalizadores no amarillantes porque no es compatible.

Mezcla 100 partes de 2010/XXXX con 50 partes de K – 2010 y 50 partes de SV – 2001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad de suministro: 11000 a 5500 cps, Brookfield
- Viscosidad de mezcla: 12 a 18 Seg. copa ford 4 (incluye solvente)
- Densidad: 1.18 a 1.20 gr/cm³
- No volátiles: 47 a 60 %
- Dureza: 50 a 115 ciclos.

¹ XXXX corresponde al código de cuatro dígitos que identifica el color.

PRECAUCIONES

Durante el secado del producto evitar las corrientes de aire, ya que se secará la superficie de la película con los conocidos problemas de desaireamiento, además de las ondulaciones y falta de extensibilidad. En las cabinas presurizadas, en algunas ocasiones, la entrada de aire está dirigida hacia las piezas a secar, apareciendo los problemas enumerados anteriormente. Se debe controlar esta cuestión.

En lo que respecta a la peligrosidad y toxicidad de este producto, antes de utilizarlo, recomendamos consulten su Ficha de Datos de Seguridad.

Debido a las distintas situaciones de trabajo, todos los datos recogidos en este documento han de adaptarse a las respectivas condiciones de fabricación y manipulación imperantes en el usuario.

ValResa garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Actualización: 02/09/2008

varesa
ficha técnica

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Prol Gobernador Curiel
#6300
Toluquilla
Tlaquepaque
Jalisco.
MEXICO
Tel. 34782525