

2040-T

FONDO POLIURETANO TRANSPARENTE

CAMPO DE EMPLEO

Fondo base poliuretano a dos componentes, para aplicarse a pistola sobre madera y derivados. Excelente cubrición, secado rápido y excelente respuesta al lijado

NORMAS DE APLICACION Y CONSEJOS PRÁCTICOS

Se utiliza para sellar cualquier tipo de madera.

Los mejores resultados se obtienen lijando entre mano y mano.

En el método "húmedo sobre húmedo" se recomienda dejar al menos 20 minutos entre una y otra mano.

En maderas muy porosas como el okume se debe aplicar una primera mano de 100 gr/m² luego debe lijarse bien. Posteriormente pueden aplicarse hasta 3 manos más de 150 gr/m².

Es recomendable experiencia previa en el uso de estos productos.

Como en el caso de todos los recubrimientos poliuretano, un lijado completo es de máxima importancia para garantizar la adherencia entre capas.

Aplique de inmediato.

No aumente la proporción de catalizador.

El dejar menos tiempo de reposo entre manos en proceso "húmedo sobre húmedo" y el exceder los gramajes recomendados pueden, ocasionar problemas de blanqueo.

Mezcla 100 partes de 2040-T con 50 partes de K-2064 y 30 partes de SV-2001.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad de suministro: 44 a 55 seg. Copa Ford # 4
- Viscosidad de mezcla: 15 a 20 seg. Copa Ford # 4 (incluye solvente)
- Densidad: 1.040 a 1.060 gr/cm³
- % de Sólidos: 47 a 52 %
- Dureza: 90 a 110 ciclos.

PRECAUCIONES

Durante el secado del producto evitar las corrientes de aire, ya que se secará la superficie de la película con los conocidos problemas de desaireamiento, además de las ondulaciones y falta de extensibilidad. En las cabinas presurizadas, en algunas ocasiones, la entrada de aire está dirigida hacia las piezas a secar, apareciendo los problemas enumerados anteriormente. Se debe controlar esta cuestión.

En lo que respecta a la peligrosidad y toxicidad de este producto, antes de utilizarlo, recomendamos consulten su Ficha de Datos de Seguridad.

Debido a las distintas situaciones de trabajo, todos los datos recogidos en este documento han de adaptarse a las respectivas condiciones de fabricación y manipulación imperantes en el usuario.

ValResa garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Actualización: 02/09/2008

vauresa ficha técnica

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Pról. Gobernador Curiel
#6300
Toluquilla
Tlaquepaque
Jalisco.
MEXICO
Tel. 34782525