

2053-B/005

ACABADO POLIURETANO BRILLO COLOR BLANCO

CAMPO DE EMPLEO

Acabado base poliuretano brillante, pigmentado en blanco a dos componentes.
De excelente brillo y alta cubrición. No amarillea.

NORMAS DE APLICACION Y CONSEJOS PRÁCTICOS

Se recomienda para su aplicación a pistola sobre madera sellada y fondeada.

Se recomienda añadir el solvente antes que el catalizador.
No aumente la proporción de catalizador.

Mezcla 100 partes de 2053-BB-005 con 50 partes de K-2053-NA y 30 partes de SV-2003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad de suministro: 26 a 32 seg. Copa Ford # 4
- Viscosidad de mezcla: 11 a 17 seg. Copa Ford # 4 (incluye solvente)
- Densidad: 1.2 a 1.4 gr/cm³
- % Sólidos: 62 a 68
- Dureza: 25 a 35 ciclos.
- Brillo 20°: 83 a 90

PRECAUCIONES

Durante el secado del producto evitar las corrientes de aire, ya que se secará la superficie de la película con los conocidos problemas de desaireamiento, además de las ondulaciones y falta de extensibilidad. En las cabinas presurizadas, en algunas ocasiones, la entrada de aire está dirigida hacia las piezas a secar, apareciendo los problemas enumerados anteriormente. Se debe controlar esta cuestión.

En lo que respecta a la peligrosidad y toxicidad de este producto, antes de utilizarlo, recomendamos consulten su Ficha de Datos de Seguridad.

Debido a las distintas situaciones de trabajo, todos los datos recogidos en este documento han de adaptarse a las respectivas condiciones de fabricación y manipulación imperantes en el usuario.

ValResa garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Actualización: 02/09/2008

varesa ficha técnica

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Pról. Gobernador Curiel
#6300
Toluquilla
Tlaquepaque
Jalisco.
MEXICO
Tel. 34782525