

# 2099 – BB

## ACABADO POLIURETANO BRILLO

### CAMPO DE EMPLEO

---

Acabado base poliuretano de alto brillo, a dos componentes, para aplicarse a pistola sobre madera sellada y fondeada.  
Excelente extensibilidad, brillo y transparencia, muy baja aceptación de polvo y suciedad.

### NORMAS DE APLICACION Y CONSEJOS PRÁCTICOS

---

Los mejores resultados se obtienen sobre fondos de poliuretano ó fondos del tipo poliéster. Se recomienda aplicar 1 mano cruzada. En el método húmedo sobre húmedo se debe dejar al menos 20 minutos entre cada mano y no cargar.  
Se recomienda catalizador no amarillante K -2091-NA para altas exigencias en conservación de fondos claros.  
No aumente la proporción del catalizador.  
No se recomienda aplicar más de 2 manos.

**Mezcla 100 partes de 2099-BB con 100 partes de K-2087 y 5 partes de SV-2003.**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

- Viscosidad de suministro: 17.0 a 19.0 seg. Copa Ford # 4
- Viscosidad de mezcla: 12.0 a 18 seg. Copa Ford # 4 (incluye solvente)
- Densidad: 0.97 a 0.99 gr/cm<sup>3</sup>
- % Sólidos: 42.0 a 44.0 %
- Dureza: 25-29 ciclos.
- Brillo 20°: 96-99

## **PRECAUCIONES**

---

Durante el secado del producto evitar las corrientes de aire , ya que se secará la superficie de la película con los conocidos problemas de desaireamiento , además de las ondulaciones y falta de extensibilidad. En las cabinas presurizadas, en algunas ocasiones, la entrada de aire está dirigida hacia las piezas a secar, apareciendo los problemas enumerados anteriormente. Se debe controlar esta cuestión.

En lo que respecta a la peligrosidad y toxicidad de este producto, antes de utilizarlo, recomendamos consulten su Ficha de Datos de Seguridad.

Debido a las distintas situaciones de trabajo, todos los datos recogidos en este documento han de adaptarse a las respectivas condiciones de fabricación y manipulación imperantes en el usuario.

ValResa garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Actualización: 03/11/2008

---

**Nota:** Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Pról. Gobernador Curiel  
#6300  
Toluquilla  
Tlaquepaque  
Jalisco.  
MEXICO  
Tel. 34782525