

2296

AISLANTE POLIURETANO

CAMPO DE EMPLEO

Aislante base poliuretano, a dos componentes, para aplicarse a pistola sobre madera y derivados. Alta transparencia, rápido secado. Funciona con prácticamente cualquier tipo de madera.

NORMAS DE APLICACION Y CONSEJOS PRÁCTICOS

Para aislar cualquier madera y ayudar a la adherencia de los recubrimientos clásicos para muebles, principalmente los del tipo poliéster.

En madera de poro cerrado a semiabierto se recomienda dar solo una mano ligera. Si la madera es muy porosa o aceitosa, entonces se da una segunda mano ligera “húmedo sobre húmedo” pasados 15 minutos de la primera.

El aislante no debe aplicarse en capas gruesas. No debe ser usado como fondo o para rellenar.

Se recomienda su uso sin rebajar. En caso de requerirse una viscosidad mas baja puede agregarse hasta un 20 % de SV-2001.

Dejar secar el tiempo recomendado, de otra forma el aislante podría perjudicar las propiedades del recubrimiento.

Mezcla 100 partes de 2296 con 50 partes de K-2276 solo se permite utilizar este catalizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad de suministro: 11 a 13 seg. Copa Ford # 4
- Viscosidad de mezcla: 12.5 a 14.5 seg. Copa Ford # 4
- Densidad: 0.900 a 0.950 gr/cm³
- Sólidos: 22 a 28
- Dureza: 100 a 200 seg.

PRECAUCIONES

Durante el secado del producto evitar las corrientes de aire, ya que se secará la superficie de la película con los conocidos problemas de desaireamiento, además de las ondulaciones y falta de extensibilidad. En las cabinas presurizadas, en algunas ocasiones, la entrada de aire está dirigida hacia las piezas a secar, apareciendo los problemas enumerados anteriormente. Se debe controlar esta cuestión.

En lo que respecta a la peligrosidad y toxicidad de este producto, antes de utilizarlo, recomendamos consulten su Ficha de Datos de Seguridad.

Debido a las distintas situaciones de trabajo, todos los datos recogidos en este documento han de adaptarse a las respectivas condiciones de fabricación y manipulación imperantes en el usuario.

ValResa garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Actualización: 04/09/2008

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Pról. Gobernador Curiel
#6300
Toluquilla
Tlaquepaque
Jalisco.
MEXICO
Tel. 34782525